PRODUCT: **Industrial Roller (NR)** (55 Shore A)

Ingredients	Quantity (Kg)
R M A	14.500
P B R	3.500
Anti Oxidant HS	.180
Calcium Carbonate	3.500
H A F Carbon	3.500
HARITSIL 400 B	2.000
Oil – Elasto 710	2.200
Stearic	.270
Zinc	1.500
M B T S	.220
Sulphur	.700
T M T	.030

Curing Time	1 Hour	30 psi
	7 Hour	50 psi
Hardness	55	